

BALASTAN®

Aanbestedingsspecificatie BALASTAN® – dynamische laag 0/16 mm

Dynamische laag 0/16 mm (____ m²)
aanlegdikte 6-8 cm

Referentieproduct Balastan® dynamische laag 0/16 mm of
gelijkwaardig

Vervaardigd uit een goed gegradeerd basaltmengsel en
aanvullende toeslagmaterialen van stollingsgesteente met
een constante korrelopbouw; bevat hoogwaardige minerale
vulstoffen; vrij van kalk, klei en leem

Aanbrengen volgens het vereiste profiel met behulp van een
spreidmachine of grader (of handmatig voor kleinere
oppervlakken) en statisch verdichten in licht vochtige
toestand (ca. 8% vochtgehalte)

Aanbevolen walsgewicht: 0,8-2,0 t

Verwerkingsdichtheid: > 2.0 t/m³

Dwars- of dakhelling: minimaal 2,5%

Vlakheidsafwijking : < 1,5 cm

Vorstbestendigheid: F1

Schuifsterkte van het oppervlak: > 200 kN/m²

Waterdoorlatendheid: > 3,0 x 10⁻³ cm/s

Wateropname capaciteit: ≥ 25 vol.-%

Product: BALASTAN® - dynamische laag 0/16 mm

Leverancier: H&B Grondstoffen CV
IJsseldijk 351, 2922 BK Krimpen aan den IJssel
Tel.Nr. +31 180 740 220

Of een gelijkwaardig product