

BALASTAN®

Aanbestedingsspecificatie BALASTAN® - watergebonden halfverharding 0/5 mm

Watergebonden padverharding (____ m²)

Referentie: Balastan of gelijkwaardig

Korrelgrootte 0/5 mm, aanlegdikte 3-5 cm

Samengesteld uit een goed gesorteerd basaltmengsel en bijbehorend toeslagmaterialen van stollingsgesteente met een constante korrelverdeling, hoogwaardige minerale vulstoffen, vrij van kalk, klei en leem

Aanbrengen volgens het vereiste profiel met behulp van een spreidmachine of grader (of handmatig voor kleinere oppervlakken) en statisch verdichten in licht vochtige toestand (ca. 8% vochtgehalte)

Aanbevolen walsgewicht: 0,8-2,0 t,

Laagdikte: 4 cm

Verwerkingsdichtheid: > 2.0 t/m³

Dwars- of dakhelling: minimaal 2,5%

Vlakheidsafwijking : < 1,5 cm

Vorstbestendigheid: F1

Schuifsterkte van het oppervlak: > 200 kN/m²

Waterdoorlatendheid: > 15 x 10⁻⁴ cm/s

Product: BALASTAN® - deklaag 0/5 mm

Leverancier: H&B Grondstoffen CV
IJsseldijk 351, 2922 BK Krimpen aan den IJssel
Tel.Nr. +31 180 740 220

Of een gelijkwaardig product

4. Optioneel onderdeel

Opnieuw verdichten van de Balastan® deklaag (____ m²).
De ongebonden deklaag uit het voorgaande onderdeel opnieuw verdichten door middel van statisch walsen in vochtige toestand (aardvochtig)

aanbevolen walsgewicht: 0,8-2,0 t

Uitvoering volgens specifieke instructies van de opdrachtgever.

Tijdstip ca. 1-2 dagen na aanleg.